

 	FISA TEHNICA Nr. 282			
	Denumirea comerciala	Oskar direct pe faianta		
	Valabila incepind cu data de 01.02.2016			
	Editia 0	Revizia	0	

1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Vopseaua **OSKAR DIRECT PE FAIANTA** este o vopsea pe baza de apa destinata decorarii placilor ceramice de faianta din bucatarii, bai sau zone de tranzit, ideala pentru a improspata economic si rapid aspectul demodat al faiantei vechi.

Vopseaua nu se utilizeaza pe: placi din piatra naturala, placi care au fost tratate cu solutii hidroizolante si hidrofobe, placi aplicate pe pardoseala (gresie), placi aflate sub nivelul apei (ex: piscine). A nu se utiliza substante sau obiecte abrazive pentru curatarea suprafetelor decorate cu vopsea. Produsul este recomandata pentru uzul casnic din gospodariile private, nu pentru hoteluri, piscine sau alte spatii publice.

1.2.Elemente caracteristice principale: aplicare usoara, aderenta si acoperire excelenta, uscare rapida;, rezistenta la umezeala; rezistenta la detergentii uzuali neutrii utilizati in gospodarie; gata de aplicat

2.CARACTERISTICI TEHNICE. CARACTERISTICI DE LOT

NR. CRT.	CARACTERISTICA	UM	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
PRODUS LICHID				
1.	Aspect	-	Lichid omogen vâscos, fără impurități	vizual
2.	Densitate, 20° C	g/cm ³	1.20 – 1.31 ± 0.02 în funcție de produs	SR EN ISO 2811-1:2002/AC:2006
3.	Conținut de substanțe nevolatile, (1g/100 cm ² , 125°)	%	50 - 57 ± 2 în funcție de produs	SR EN ISO 3251:2008
4.	Vâscozitate ca timp de scurgere, (Φ 6mm, 20° C)	sec	40-80 functie de culoare	SR EN ISO 2431:1997/AC-2003
5.	pH	-	8.0-9.0	SR ISO 10523:2012
6.	Conformita coloristica	-	ΔE* < 1	IL-QC-17

CARACTERISTICI DE TIP

NR. CRT.	CARACTERISTICA	UM	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
PELICULĂ				
1.	Aspect	-	semilucios, fără impurități	vizual
2.	Putere de acoperire, min. (după min. 6 h de la uscarea peliculei trasată cu tragător de 0.25 mm)	%	min. 96.00	IL – QC – 20
3.	Grad de alb, WE 313/CIE	-	min. 85	
4.	Grad de galben, YE 313-98	-	max.1.5	
5.	Determinare reflexiei regulate a peliculei de vopsea nemetalizată la 20, 60 , 80°, după 24 h, min.	-	18 - 24 (la unghi de 60°)	SR ISO 2813:2003

Caracteristicile de tip sunt garantate de către societate. Acestea se verifică periodic (3 luni) și în mod obligatoriu la schimbarea recepturii.

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea vopselelor **OSKAR DIRECT PE FAIANTA** cu alte produse pelicologene.

4. DETALII DE APLICARE.

Înainte de aplicarea vopselei, asigurați-vă că suprafața de aplicare este curată, uscată, fără praf, grăsimi sau rugina curată. Suprafața de aplicat se șlefuieste cu o hartie abrazivă foarte fină (granulație 180-200), după care se îndalță praful cu o cârpă uscată.

Aplicarea vopselei se poate face cu pensula, rola sau prin pulverizare cu pistol de pulverizat. Amestecați bine înainte de utilizare. Vopseaua se aplică în 2-3 straturi, primul strat diluat cu max. 5% apă și al doilea nediluat. Se va lucra la temperaturi cuprinse între 10-25°C.

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare - pulverizare cu aer și air-less - cu rola
2.	Diluat / Diluție apă	%	- pensulare – max. 5% - pulverizare air-less - nediluat
3.	Presiune de aplicare și mărime duză, mm	bar	-pulverizare la presiune înaltă = 3,5bar; duză=1,5mm -pulverizare air-less = 160bar; duză= 0,279mm
4.	Interval de reacoperire - minim - maxim	ore	6 -
5.	Interval de șlefuire - minim - maxim	ore	6 -
6.	Consum specific	ml/m ²	cca. 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomandă o probă la fața locului)

Rezistență la atingere cu mâna: după cca. 4-5 ore. Uscare la manipulare și expunere la apă: 24 ore

După utilizare uneltele de lucru se spală cu apă.

Produsul se depozitează la temperaturi cuprinse între +5 și +30°C.

Temperatura minimă de aplicare și este de minim + 5 °C pentru suprafața de bază și aerul înconjurător la punerea în operă și în timpul uscării.

5. AMBALARE.

Produsul **OSKAR DIRECT PE FAIANȚA** se ambalează în recipientii de 0.6 l.

6. TERMENUL DE VALABILITATE este 2 ani de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

7. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementărilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor.

Resturile de vopsea se elimină doar în stare uscată fiind reziduuri netoxice ce se tratează conform legislației.

8. COV gata de utilizare

COV limită UE g/l: catA/d: 130(2010)

COV Produs, max g/l: 100 produs în stare gata de utilizare